

Mipa 2K-MS-Klarlack C 310



Información del Producto

Mipa 2K-MS-Klarlack C 310 es un barniz con protección UV ideal para trabajos de pintura parciales o íntegros de automóviles, así como de vehículos comerciales. Ofrece un acabado brillante y una fluidez optima, puede ser usado tanto para acabados de base solvente, así como de base agua. Mipa 2K-MS-Klarlack C 310 asegura un secado rápido de la superficie y puede ser aplicado sin la adición de thinner. Excelente durabilidad contra todo tipo de circunstancias ambientales y climáticas. No se amarilla y posee un brillo que perdura en el tiempo.

Consumo: 9 - 10 m² / l

Color	transparente		
Relación de mezcla	5 : 1 por volumen		
Catalizador	Mipa 2K-Catalizador D10 / MS10		
Diluyente	Sin thinner		
Viscosidad de rociado 20° C	14 - 15 s 4 mm DIN		
Aplicación	Presión	Boquilla	Operaciones
Aire / Flujo de aire	2 - 2,5 bar	1,2 - 1,3 mm	2
HVLP	2 - 2,2	1,2 - 1,3 mm	2
Vida útil realizada la mezcla	3 - 4 h		
Grosor de capa	40 - 50 m		
Tiempo de curado	5 - 10 min. entre operaciones		
Secado	Repintable	Libre de polvo	Listo al tacto
Temp. del objeto 20°C	Dureza total		
Temp. del objeto 60°C	10 - 15 min.	7 - 8 h	24 h
		30 min.	2 h

Condiciones de operación: desde + 10 °C y hasta 75% de humedad relativa en el aire.

Todos los productos deben ser manejados de acuerdo a las regulaciones de salud ambiental impuestas por las autoridades. Protege el ambiente!

Esta hoja de información es para propósito de información únicamente! La misma proviene de nuestro conocimiento con los últimos estándares y está basado en los años de experiencia en la manufactura de nuestros productos. Sin embargo la información no es vinculante y sin garantía. Favor seguir las recomendaciones establecidas de manera relevante en la MSDS y precauciones establecidas en la etiqueta del producto. Nos reservamos el derecho de agregar, modificar o eliminar información a cualquier momento sin notificación previa.