

Producto MP Rostentferner es un producto especial altamente eficaz para el eficiente y rápido eliminación de óxido en metales ferrosos y óxido instantáneo en una amplia gama de sustratos. La consistencia pastosa de MP Rostentferner garantiza una estabilidad muy alta y por lo tanto permite aplicaciones gruesas incluso en superficies verticales. Debido a su tixotrópica propiedad, incluso es posible una sobrecarga de aplicación sin goteo. Superficies oxidadas tratadas con MP Rostentferner tienen una apariencia de metal desnudo después del tratamiento y son inmediatamente listo para su uso, por lo que las capas de pintura adyacentes no se ven afectadas. Perfectamente adecuado para eliminar el óxido de carrocerías clásicas, estructuras metálicas, vehículos, máquinas, herramientas, tornillos, etc. La aplicación por pulverización es particularmente recomendado para áreas grandes, mientras que los cepillos y cuchillos son adecuados para pequeñas áreas o para la eliminación selectiva de óxido mediante Spot Repair. Por lo tanto, MP Rostentferner es un agente de fácil uso y respetuoso con los metales para una desoxidación profunda y, por lo tanto, es una alternativa al proceso de arenado abrasivo y técnicamente complejo. Como MP Rostentferner no contiene ácidos nocivos y no desarrolla vapores tóxicos durante procesamiento, se puede utilizar en interiores sin riesgo.

### Propiedades

- Listo para usar
- se puede aplicar con brocha o pulverización
- estabilidad vertical extrema
- se puede aplicar en grandes superficies
- sin goteo - elimina rápida y eficazmente incluso el óxido profundo
- suave con el sustrato, no abrasivo
- no daña las superficies pintadas
- se puede quitar fácilmente
- no contiene ácidos nocivos
- no desarrolla vapores tóxicos

### Instrucciones

#### Paso 1:

Solicitud: Con brocha o cuchillo: MP Rostentferner está listo para usar y está aplicado sin diluir con brocha o cuchillo sobre la superficie oxidada a tratar.

# Mipa Bumper Paint

## Información del Producto



MP Rostentferner se aplica generosamente con un espesor de capa húmeda de aprox. 3 - 10 mm. Por MP SprayGun "UBS / HV" o por pistola de chorro de arena del Set MP SandblastingKit: Ajuste la viscosidad de pulverización de MP Rostentferner con aprox. 20 - 50% de agua y aplicar uniforme y generosamente sobre la superficie a tratar a una presión de pulverización de 3-5 bar y a una distancia de aprox. 20-30 cm hasta el objeto. El espesor de la película húmeda debe ser de aprox. 3-5 mm.

### Nota:

En caso de capas de óxido muy ásperas o profundas, puede ser necesario aplicar varias manos para penetrar suficientemente en las capas de óxido. En este caso, MP Rostentferner debe eliminarse después cada tratamiento y vuelva a aplicar de acuerdo con las instrucciones anteriores.

### Paso 2:

Después de un tiempo de contacto de aprox. 2-5 horas, dependiendo del grado de corrosión, MP Rostentferner se puede lavar bajo funcionamiento agua (por ejemplo, usando una manguera de agua). Para ello, una esponja o También se puede utilizar un cepillo. Para aplicaciones de gran superficie, el uso de un se recomienda un chorro de vapor para aumentar la velocidad de trabajo y lograr una superficie completamente limpia incluso en áreas que son difíciles de acceso.

Seque las superficies de acero desnudas y expuestas nuevamente rápidamente usando ventíloos o límpielos con un paño limpio y seco para evitar que se oxiden. Si todavía hay óxido residual después del primer tratamiento, repita el proceso respectivamente. Los rastros muy leves de óxido en la superficie se pueden limpiar con un paño limpio y seco después del tratamiento.

### Paso 3:

Las superficies de acero desgastadas que han sido tratadas con MP deben ser recubiertos lo antes posible con materiales apropiados (por ejemplo, pinturas, conservantes, etc.) para evitar una mayor corrosión.

### Nota

Si es necesario, elimine la primera suciedad gruesa y las capas sueltas de óxido de las superficies a ser tratadas. Limpieza de herramientas Limpiar todas las herramientas a fondo con agua después de la aplicación. Almacenamiento Almacene MP Rostentferner únicamente en envases originales bien cerrados, protegidos de heladas y no por encima de +30 °C.

Tasa de propagación Para un espesor de película húmeda de 3 mm, la velocidad de esparcimiento es de aprox. 3 l / kg pro m<sup>2</sup>