Mipa 1K-Kunstoffprimer

Información del Producto

Imprimante y adherente 1K para la mayoría de plásticos usados en la industria automotriz: ABS, laminado-EP, PA, PBT, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR duro, PUR suave, PVC.

Rendimiento: 8,0 – 10,0 m²/l

Instrucciones de proceso



Color

Plata transparente



Relación de mezcla

Catalizador	Por peso	Por volumen
--	--	--

Catalizador

Para trabajos de pintura integra	Para trabajos de pintura parcial
--	--

Vida útil realizada la mezcla

--

Thinner

Listo para aplicar

Viscosidad de rociado

Pistola de gravedad	Airmix / Airless
16 – 18 s 4 mm DIN	--

Método de aplicación

Aplicación	Catalizador	Presión (bar)	Boquilla (mm)	Operaciones	Thinner
Pistola de gravedad (alta presión)	--	1,6 – 2	1,2 – 1,3	1	--

Mipa 1K-Kunstoffprimer

Información del Producto



Tiempo de curado

--

Espesor de capa

3 – 5 µm

Tiempo de secado

Temperatura del objeto	Libre de polvo	Listo al tacto	Listo para ensamblar	Lijable	Repintable
20 °C	--	--	--	--	10 min

Nota

Almacenamiento: Por lo menos 3 años en envases cerrados originales

Regulación VOC: --

Condiciones de operación: Desde +10 °C y hasta un 80 % de humedad relativa en el aire. Asegurar una adecuada ventilación.

Instrucciones de operación: Antes de aplicar, recalentar el objeto a ser pintado por 60 minutos a 60 °C. Desengrasar la superficie profundamente con Mipa Kunstoffreiniger antiestático o Mipa Silikonentferner. Lijar con MP Soft Pad superfine usando Mipa Kunstoffreiniger antiestático o Mipa Silikonentferner. Limpiar nuevamente con Mipa Kunstoffreiniger antiestático o Mipa Silikonentferner. Permitir a las partes secarse completamente. ATENCION: Substancias separadoras deben ser removidas completamente. Después de la preparación antes mencionada recomendamos hacer una prueba con agua. Si el agua se desliza rápidamente repita el tratamiento nuevamente.

¡Esta hoja técnica de información es para propósito de información únicamente! De acuerdo a nuestra información, todos los datos y recomendaciones corresponden al arte de los productos y están basados en años de experiencia en la manufactura de nuestros productos. Esto no exime al usuario de su obligación de verificar profesionalmente, bajo su propia responsabilidad, la idoneidad de nuestros productos, para la finalidad prevista, bajo condiciones prevalecientes. Hojas de seguridad y advertencias en el empaque deben ser observadas. Nos reservamos el derecho de modificar y completar el contenido de la información en cualquier momento, sin la obligación de notificar previamente.