

Mipa 2K-Clear coat C 210 es un barniz de alto espesor y con protección UV. Puede ser aplicado sin la adición de diluyente. Un excelente brillo y estabilidad del acabado es alcanzado hasta con una operación. Por lo que se logra un importante ahorro de material y de tiempo de proceso. Está listo para usar después de la adición de la cantidad recomendada de Mipa 2K-Härter MS 10 o Mipa 2K-Härter MS 25. Excelente durabilidad contra todas las circunstancias ambientales, no se amarilla y tiene un brillo durable. Consumo: 6 - 8 m² / l.

Color	Transparente		
Relacion de mezcla	2 : 1 por volumen		
Catalizador	Mipa 2K - Härter MS 10, MS 25 o MS 40		
Diluyente	Sin Thinner		
Viscosidad de rociado 20° C	18 - 20 s 4 mm DIN		
Aplicación	Presion	Boquilla	Operaciones
Pistola de rociado	4 - 5 bar	1,4 mm	1 - 2
Sin aire / mezcla de aire			
Vida útil realizada la mezcla	4 - 6 h		
Grosor de capa	40 - 50 µm		
Tiempo de curado	5 - 10 min. entre operaciones		
Secado	Repintable	Libre de polvo	Listo al tacto Dureza total
Temp. del objeto 20° C	30 min.	12 h	24 h
Temp. del objeto 60° C	5 min.	30 min.	2 h
<p>Condiciones para operacion: desde + 10 °C y hasta 75% de humedad relativa en el aire.</p> <p>Todos los productos deben ser manejados de acuerdo a las regulaciones de salud ambiental impuestas por las autoridades. Protege el ambiente!</p>			
<p>Esta hoja de información es para propósito de información únicamente! La misma proviene de nuestro conocimiento con los últimos estándares y está basado en los años de experiencia en la manufactura de nuestros productos. Sin embargo la información no es vinculante y sin garantía. Favor seguir las recomendaciones establecidas de manera relevante en la MSDS y precauciones establecidas en la etiqueta del producto. Nos reservamos el derecho de agregar, modificar o eliminar información a cualquier momento sin notificación previa.</p>			