

# Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54

## Información del Producto



Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54 es un aparejo alto espesor 2K fácil de lijar gran poder de relleno, elevada protección ante la corrosión y una muy buena adherencia. Ideal para el repintado. Puede utilizarse en pequeñas reparaciones sin crear posibles rechupados y/o cuarteados. Consumo: 5 - 6 m<sup>2</sup> / litros.

COLOR	GRIS CLARO - GRIS OSCURO - NEGRO		
MEZCLA	4 : 1 EN VOLUMEN		
CATALIZADOR	H5 (EXTRA-RÁPIDO) H10 (RÁPIDO)		
DILUCIÓN	5 - 10 % Mipa 2K Verdünnung		
Viscosidad de aplicación a20°C	30 - 55 s 4 mm DIN		
APLICACIÓN	PRESIÓN	PICO	Nº MANOS
AIRE / FUJO - PISTOLA	3 - 5 bar	1,5 - 1.9 mm	1 - 3
VIDA DE LA MEZCLA	1 - 2 h		
Grosor de Capa/Película Seca	60 - 180 µm		
Tiempo de Curado /Flash off	15 min.		
Secado	Lijable (P400 en seco o P600 al agua con una mano de aplicación y P500 en seco o P800 al agua con dos manos de aplicación.		
Object Temp. 20°C Object Temp. 60°C	Después de aproximadamente 3 - 5 h Después de aproximadamente 30 - 40 min.		
Contenido en VOC	Valor límite de la UE para el producto: (cat. B/c): 540 g/l Listo al uso este producto contiene máx. 540 g/l VOC [ 4.50 lbs/gal]		
<b>Observaciones:</b> Condiciones de trabajo: a partir de + 10 °C y hasta un 75 % de humedad relativa del aire. <b>Almacenaje:</b> el producto puede estar almacenado al menos 3 años, en envases originales y cerrados en condiciones normales de presión y temperatura.			
Esta hoja de información es para propósito de información únicamente! La misma proviene de nuestro conocimiento con los últimos estándares y está basado en los años de experiencia en la manufactura de nuestros productos. Sin embargo la información no es vinculante y sin garantía. Favor seguir las recomendaciones establecidas de manera relevante en la MSDS y precauciones establecidas en la etiqueta del producto. Nos reservamos el derecho de agregar, modificar o eliminar información a cualquier momento sin notificación previa.			